

BẢNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH

MUC	NỘI DUNG
Tên sản phẩm	Keo dán gạch TASA MAX
Phân loại sản phẩm	- Keo dán gạch nội thất (C1) - Keo dán gạch ngoại thất (C2)
Thành phần chính	- Xi măng Portland - Cát đã tuyển chọn - Polymers (Thương hiệu Germany) - Chất kết dính và phụ gia HPMC, cellulose - Phụ gia chống trượt, kéo dài thời gian mở
Ưu điểm nổi bật	<input checked="" type="checkbox"/> Khả năng bám dính cao <input checked="" type="checkbox"/> Không cần ngâm gạch <input checked="" type="checkbox"/> Thi công dễ dàng, thời gian mở dài <input checked="" type="checkbox"/> Chống trượt hiệu quả <input checked="" type="checkbox"/> Thích hợp cho gạch porcelain, ceramic, granite, đá tự nhiên...
Tiêu chuẩn kỹ thuật	- Đáp ứng TCVN 7899-1:2008 (ISO 13007-1:2004) - Độ bám dính ≥ 0.5 MPa (C1), ≥ 1.0 MPa (C2) - Kháng trượt: ≤ 0.5 mm - Thời gian chỉnh sửa ≥ 20 phút
Ứng dụng	- Dán gạch tường, sàn nội thất và ngoại thất - Thi công cho các khu vực nhà tắm, bếp, mặt tiền, ban công - Dán gạch khổ lớn, gạch hút nước thấp...
Hướng dẫn sử dụng	1. Trộn keo với nước sạch theo tỉ lệ 4:1 (bột:nước) 2. Khuấy đều 3-5 phút, để yên 3 phút rồi khuấy lại 3. Trát lên nền bằng bay răng cưa, dán gạch trong vòng 20 phút 4. Không ngâm gạch, không trét vữa lưng gạch
Định mức tiêu thụ	- Khoảng 4-5 kg/m ² (gạch thường) - Khoảng 5-7 kg/m ² (gạch khổ lớn)
Bảo quản	- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ẩm - Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
Quy cách đóng gói	Bao 25kg – bao bì 3 lớp chống ẩm, in thương hiệu rõ ràng.
Ghi chú thêm	- Không thích hợp cho nền có dầu mỡ hoặc ẩm ướt - Không trộn thêm xi măng hoặc phụ gia khác